

FICHA TÉCNICA



CIMENTO QUEIMADO RÚSTICO

Um produto original Decor Colors, um efeito de grande tendência na decoração e confere à parede um aspecto moderno. O efeito cimento queimado decor colors traz ao seu ambiente elegância, autenticidade e modernidade. Fácil de aplicar, sem cheiro forte, sem sujeira, sem quebra-quebra, você consegue renovar seu ambiente.

INDICAÇÃO

Indicado para paredes em ambientes internos e externos, superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura. Não cobre imperfeições da parede.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, água, cargas minerais inertes, aditivos, espessantes, pigmentos e tensoativos.

ACABAMENTO

Fosco

COR

Consultar cores disponíveis

EMBALAGENS

E RENDIMENTO

5 kg: Até 15m² (2 demãos)

23 kg: Até 69m² (2 demãos)

O rendimento pode variar conforme a cor escolhida, estado da superfície e espessura da camada.

PRAZO DE VALIDADE

Embalagem lacrada e sem uso: 24 meses



DADOS DE APLICAÇÃO



DILUIÇÃO

Produto pronto para uso



SECAGEM

Ao Toque: 1h

Entre demãos: 2h

Final: 24h

Os tempos podem variar de acordo com umidade e temperatura do ambiente. Valores estimados a uma temperatura ambiente em torno de 25°C.



FERRAMENTAS

Desempenadeira de efeitos de aço inox ou espátula de celulósida



DEMÃOS

2 a 3 demãos

Dependendo do estado e cor da superfície, pode haver uma maior necessidade de demãos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

O bom preparo da superfície a ser pintada garante melhores resultados e durabilidade da sua pintura. Os passos abaixo são essenciais. De acordo com a norma ABNT NBR 13245-2011, a superfície a ser pintada deve estar, firme, coesa, limpa, sem graxa, gordura, sabão, umidade ou mofo. A superfície NÃO deve apresentar partes soltas ou mal aderidas. Antes de iniciar sua pintura com o Cimento Queimado Rústico Decor Colors, verifique as nossas dicas:

Reboco Novo	Respeitar o tempo de cura do cimento (28 dias). Lixar, remover todo o pó e aplicar selador acrílico Decor Colors.
Reboco Fraco (baixa coesão)	Respeitar o tempo de cura do cimento (28 dias). Aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
Imperfeições Rasas	Corrigir com Massa Acrílica Decor Colors (externo-interna) ou Massa Corrida Decor Colors (interna).
Partículas Soltas ou Mal Aderidas	Raspar e/ou escovar superfície para remover toda a parte solta. Após aplicar Fundo Preparador de Paredes Decor Colors.
Manchas de Gorduras ou graxas	Lavar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem de 12 horas. Se necessário, lixar para melhorar a aderência.
Partes Mofadas	Lavar com uma solução de água sanitária e água na proporção 1:1, enxaguar bem e aguardar secagem de 12 horas.
Gesso e Drywall	Aplicar uma demão do Fundo Preparador Base Água Decor Colors.
Superfície com umidade	Verificar a causa e fazer a devida impermeabilização.

Para aplicação em azulejos e pisos: Consultar o infográfico do passo a passo da aplicação. PARA OUTROS TIPOS DE SUPERFÍCIES E UTILIZAÇÃO, CONSULTAR MÉTODO E PREPARO.

MODO DE APLICAÇÃO

- 1 Misturar (homogeneizar) bem o produto com uma régua ou espátula. Nunca com objetos cilíndricos.
Aplicar a 1ª demão, colocando pouco produto na espátula ou desempenadeira. Aplicar fazendo movimentos curtos e irregulares, retirando o excesso de produto na parede, para garantir uma espessura fina e lisa. Não aplicar mais de uma vez no mesmo lugar, pois o Efeito Decor Colors começa a aparecer na 2ª demão. Esperar 2 horas de secagem.
- 2 Aplique a 2ª demão, repetindo o processo de aplicação do 1º passo. Espere 2 horas de secagem, se necessário, aplique a 3ª demão ou espere 24h de secagem final.
- 3

RECOMENDAÇÕES E INSTRUÇÕES

- Antes da aplicação do cimento queimado rústico, recomenda-se uma demão de tinta acrílica ou látex no mesmo tom da cor que será aplicada ou num tom mais claro (branco ou cinza claro)
- Lixamento entre demãos é opcional. Indicamos retirar o excesso de produto durante a aplicação, para não precisar de lixamento.
- As cores podem variar também de acordo com os lotes, por isso é muito importante, em caso de continuação da pintura, solicitar o mesmo lote de produto.
- Homogeneizar o produto antes da aplicação com uma régua ou espátula. Nunca utilizar objetos circulares. A ferramenta deve estar limpa.
- Preparar a superfície antes de ser aplicado o produto.
- Evite a pintura em dias chuvosos, com ventos fortes, com temperaturas muito elevadas ou com temperatura abaixo de 10°C e/ou umidade superior a 60%. Aplicar com o tempo estável. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente. Em dias mais úmidos o tempo de cura dos produtos aumenta.

- Armazenar e manter a embalagem fechada, em local seco e arejado, coberto, longe de umidade e fontes de calor. Recomenda-se armazenar sobre pallets.
- Recomenda-se cobrir objetos, a fim de evitar danos com respingos.
- Lavar ferramentas com água e sabão imediatamente após o uso.
- Quando sobre massa corrida/ acrílica, aguardar sua cura completa.
- Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 28 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave a parede com água limpa imediatamente.
- Cores intensas são mais suscetíveis a manchamentos e aos debotamentos provocados pelos raios ultravioleta.
- O rendimento e o desempenho o produto depende das condições ideais de preparação da superfície, umidade relativa do ar, temperatura, condições climáticas, locais e conhecimento prático do aplicador.
- A percepção de cores pode variar de acordo com vários fatores, como: lote, dimensões do ambiente, iluminação, tipos de superfície e até mesmo as diversas resoluções de monitores podem influenciar e distorcer tonalidades. Por isso, é muito importante lembrar que o nosso catálogo virtual é apenas referência, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos produtos comercializados.
- O selante ou o acabamento PU alteram a cor do acabamento.



SEGURANÇA/MEIO AMBIENTE

- Para a aplicação utilizar os equipamentos de segurança necessários como luvas e óculos de proteção.
- Em caso de contato do produto com os olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças ou animais.
- Pode provocar reações alérgicas.
- Não reutilizar a embalagem. Fazer o descarte em lugar apropriado conforme legislação vigente.
- Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; em caso de inalação, afastar-se do local;
- Esta embalagem destampada e com resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/NÃO INERTE, devendo ser destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município.
- O transporte do produto deverá ser realizado de forma que ele fique em pé e coberto durante todo o percurso. Deverão ser garantidas as condições que previnam o tombamento da embalagem.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar estas especificações sem aviso prévio.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emergências médicas (24h)

Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX)
0800-0148-110

Emergências em acidentes de transporte

(11) 91093-3434

Emergências em geral

(11) 91093-3434

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor (SAC) (11) 991648-4475 e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.

ANEXO

ORIENTAÇÕES PARA APLICAÇÃO DO CIMENTO QUEIMADO RÚSTICO

APLICAÇÃO EM PAREDE

Sobre Massa Corrida (interna) a Acrílica (externa):

Aplicar de 2 a 3 demãos, utilizando uma espátula de celulóide ou desempenadeira de aço INOX própria para aplicação. Deixar secar no mínimo de 1 a 2 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento da primeira demão, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

Sobre pintura em bom estado:

Lixar a superfície levemente. Remover o pó com pano umedecido em água. Aplicar de 2 a 3 demãos, utilizando uma espátula de celulóide ou desempenadeira de aço INOX própria para aplicação. Deixar secar no mínimo de 1 a 2 horas entre as demãos, lixar com lixa fina conforme método convencional. Eliminar o pó com pano umedecido em água antes de cada demão. Na última demão, usando o mesmo procedimento das primeiras demãos, conferir o acabamento conforme desenho desejado.

DICAS

- Mexer o produto com espátula antes da aplicação.
- Fazer movimentos curtos ao aplicar, com pouco produto na espátula, usando somente uma face da celulóide.
- Garantir uma espessura fina e lisa de produto aplicado, sempre retirando o excesso.
- Aplicar o Selante Decor Colors (o selante altera a cor final), para obter efeito acetinado e proteção.

APLICAÇÃO EM CHÃO

SOBRE CONTRAPISO

Etapa 1: Lavar a superfície com detergente neutro e água. Não utilizar produtos abrasivos. Proteger os pés de móveis e cadeiras. Espere secar.

Etapa 2: Verificar **preparo da superfície** na ficha técnica.

Etapa 3: Aplicar o **Cimento Queimado Rústico Decor Colors** em toda a superfície, com uso de desempenadeira de aço INOX ou espátula de celulóide, sempre fazendo movimentos curtos e evitar que repasse a espátula no local já aplicado, para que se evite acúmulo de massa, que podem causar imperfeições na superfície, e sem deixar excessos. Repetir processo por mais 3 demãos, com tempo de secagem de 4 horas entre cada demão*, e se necessário, para melhor acabamento, aplicar a 4ª demão.

É necessário lixamento com lixa seca 220 entre as demãos (remover o pó por completo). Não lixar a última demão, para facilitar a aderência e a uniformidade do Selante Decor Colors. Após a aplicação da última demão de Cimento Queimado, aguardar secagem por 24 horas*.



CIMENTO QUEIMADO RÚSTICO DECOR COLORS

Etapa 4: Aplicar no mínimo 2 demãos de **Selante Decor Colors**, com tempo de secagem de 7 horas* entre cada demão.



SELANTE DECOR COLORS

Etapa 5: Finalizar com 2 demãos de **Verniz PU Industrial Decor Colors** (acetinado, brilhante ou fosco), seguindo o seguinte passo a passo:

1) O Verniz PU Industrial Decor Colors é bicomponente, composto por endurecedor e PU. Desse modo, deve-se catalisar o PU para aplicação, misturando o endurecedor com o PU industrial, mexer bem até homogeneizar e esperar de 15 a 20 minutos de catálise. **O Kit PU Industrial Decor Colors + Endurecedor já vem na proporção de 1/1**, ou seja, pode misturar 150ml do endurecedor com 750ml de PU ou 600ml do endurecedor com 3 litros de PU. Em caso de não usar todo o galão de PU de uma vez, seguir a proporção de **5 partes de PU para 1 parte do endurecedor**. Utilizar um medidor para fazer a proporção correta.

2) Aplicar a primeira demão do PU Industrial catalisado com rolo epóxi e esperar de 4 a 10 horas* de secagem.

3) Aplicar a 2ª demão do PU Industrial catalisado com rolo epóxi e esperar 24 horas* de secagem total.

OBS: Recomendamos fazer o processo de catálise antes da aplicação de cada demão, de acordo com a quantidade de produto que utilizará na demão, seguindo a proporção de 5 partes de PU para 1 parte de endurecedor. Fechar bem o produto, para não evaporar, pois pode ocorrer perda de produto na evaporação, ocasionando desproporção na catálise.



KIT VERNIZ PU
FOSCO



KIT VERNIZ PU
BRILHANTE



KIT VERNIZ PU
ACETINADO

ATENÇÃO

* Os tempos de secagem podem variar de acordo com temperatura e umidade do ambiente durante o processo de aplicação.

Verifique SEMPRE as condições da superfície. Principalmente casos de umidade ou infiltrações. NÃO APLICAR EM SOLOS COM UMIDADE.

Trata-se de um produto decorativo, **não indicado para alto tráfego**.

APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE APLICAÇÃO

Tráfego de pessoas:

24 horas a 25°C
(Abaixo de 25°C, esperar 48h)

Cura total produto:

10 dias a 25°C
(Abaixo de 25°C, esperar 15 dias)

Durante esse período não submeter a superfície a nenhum tipo de força ou atrito.

SOBRE CERÂMICA, AZULEJOS E PORCELANATOS EM CHÃO

Etapa 1: Lavar a superfície com detergente neutro e água. Não utilizar produtos abrasivos. Proteger os pés de móveis e cadeiras. Espere secar.

Etapa 2: Aplique o **Fundo Promotor de Aderência Decor Colors** sobre a superfície, com rolo de espuma, e espere secar.



FUNDO PROMOTOR DE ADERÊNCIA

Etapa 3: Nivelar a superfície aplicando a **Massa Niveladora Decor Colors**, com desempenadeira de inox ou espátula de celulóide, seguindo o seguinte passo a passo:

1) Aplicar uma demão somente nos rejuntas do piso e esperar secagem de 4 horas.

2) Aplicar uma demão geral em toda a superfície e esperar secagem de 24 horas. Se necessário, aplicar a 2ª demão nos rejuntas e a 2ª demão geral. Tempo de secagem: 4 horas entre demãos e 24 horas após a última demão.

Etapa 4: Aplicar o **Cimento Queimado Rústico Decor Colors** em toda a superfície, com uso de desempenadeira de aço INOX ou espátula de celulóide, sempre fazendo movimentos curtos e sem deixar excessos. Repetir processo por mais 3 demãos, com tempo de secagem de 4 horas entre cada demão, e se necessário, para melhor acabamento, aplicar a 4ª demão. É necessário lixamento com lixa seca 220 entre as demãos.
OBS: Retirar todo pó residual.

Etapa 5: Após a aplicação da última demão de Cimento Queimado, aguardar secagem por 24 horas.

Etapa 6: Aplicar no mínimo 2 demãos de **Selante Decor Colors**, com tempo de secagem de 7 horas entre cada demão.

Etapa 7: Finalizar com 2 demãos de Verniz PU Industrial Decor Colors (acetinado, brilhante ou fosco), seguindo o seguinte passo a passo:

1) O Verniz PU Industrial Decor Colors é bicomponente, composto por endurecedor e PU. Desse modo, deve-se catalisar o PU para aplicação, misturando o endurecedor com o PU industrial, mexer bem até homogeneizar e esperar de 15 a 20 minutos de catálise. O Kit PU Industrial Decor Colors + Endurecedor já vem na proporção de 1/1, ou seja, pode misturar 150ml do endurecedor com 750ml de PU ou 600ml do endurecedor com 3 litros de PU. Em caso de não usar todo o galão de PU de uma vez, seguir a proporção de 5 partes de PU para 1 parte do endurecedor. Utilizar um medidor para fazer a proporção correta.

2) Aplicar a primeira demão do PU Industrial catalisado com rolo epóxi e esperar de 4 a 10 horas* de secagem.

3) Aplicar a 2ª demão do PU Industrial catalisado com rolo epóxi e esperar 24 horas* de secagem total.

OBS: Recomendamos fazer o processo de catálise antes da aplicação de cada demão, de acordo com a quantidade de produto que utilizará na demão, seguindo a proporção de 5 partes de PU para 1 parte de endurecedor. Fechar bem o produto, para não evaporar, pois pode ocorrer perda de produto na evaporação, ocasionando desproporção na catálise.

ATENÇÃO

*** Os tempos de secagem podem variar de acordo com temperatura e umidade do ambiente durante o processo de aplicação.**

*** Não indicado para área interna do box de banheiro, na qual há contato direto com água.**

Verifique SEMPRE as condições da superfície. Principalmente casos de umidade ou infiltrações. NÃO APLICAR EM SOLOS COM UMIDADE.

Trata-se de um produto decorativo, **não indicado para alto tráfego.**

APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE APLICAÇÃO

Tráfego de pessoas:

48 horas a 25°C
(Abaixo de 25°C, esperar 80h)

Cura total produto:

10 dias a 25°C
(Abaixo de 25°C, esperar 15 dias)

Durante esse período não submeter a superfície a nenhum tipo de força ou atrito.

SOBRE CERÂMICA, AZULEJOS E PORCELANATOS EM PAREDE

Etapa 1: Lavar a superfície com detergente neutro e água. Não utilizar produtos abrasivos. Proteger os pés de móveis e cadeiras. Espere secar.

Etapa 2: Aplique o **Fundo Promotor de Aderência Decor Colors** sobre a superfície, com rolo de espuma, e espere secar.

Etapa 3: Nivelar a superfície aplicando a **Massa Niveladora Decor Colors**, com desempenadeira de inox ou espátula de celulóide, seguindo o seguinte passo a passo:

1) Aplicar uma demão somente nos rejuntas e esperar secagem de 4 horas.

2) Aplicar uma demão geral em toda a superfície e esperar secagem de 24 horas. Se necessário, aplicar a 2ª demão nos rejuntas e a 2ª demão geral. Tempo de secagem: 4 horas entre demãos e 24 horas após a última demão.

Etapa 4: Aplicar o **Cimento Queimado Rústico Decor Colors** em toda a superfície, com uso de desempenadeira de aço INOX ou espátula de celulóide, sempre fazendo movimentos curtos e sem deixar excessos. Repetir processo por mais 3 demãos, com tempo de secagem de 4 horas entre cada demão, e se necessário, para melhor acabamento, aplicar a 4ª demão. É necessário lixamento com lixa seca 220 entre as demãos.
OBS: Retirar todo pó residual.

Etapa 5: Após a aplicação da última demão de Cimento Queimado, aguardar secagem por 24 horas.

Etapa 6: Aplicar no mínimo 2 demãos de **Selante Decor Colors**, com tempo de secagem de 7 horas entre cada demão.

ATENÇÃO

*** Os tempos de secagem são baseados em uma condição de temperatura e umidade relativa do ar. Para condições de temperaturas muito frias e umidades superiores reavaliar os tempos de secagem e cura.**

Cenários em que pode ocorrer aparecimento de bolhas:

- Não esperar o tempo correto de secagem do cimento queimado antes de aplicar o selante.
- Não esperar o tempo correto de secagem entre demãos do selante.
- Não esperar o tempo correto de secagem final do selante antes de aplicar o verniz PU.
- Não esperar o tempo correto de secagem entre demãos do verniz PU.
- Aplicar o selante ou o verniz PU em superfície úmida.
- Em caso de lixamento do cimento queimado, passar vassoura e passar pano úmido duas vezes em toda a superfície, para garantir que não há resíduos de poeira, pois se houver poeira na superfície e aplicar selante por cima, o produto não terá aderência e causará bolhas.

Cenários em que os rejuntas ficam aparentes:

- Não aplicar a massa niveladora corretamente.
- Aplicar camadas muito finas de cimento queimado.
- Não esperar o tempo correto de secagem entre demãos.
- Aplicar o verniz PU direto no cimento queimado, sem aplicação do selante.

Cenários em que aparecem manchas (vermelhas, amarelas ou verdes) no piso:

- Em caso de aplicação em excesso de selante ou verniz PU. Certifique-se de aplicar uma camada fina do selante ou verniz PU, para não ocasionar em aparecimento de manchas.
- Garanta que o piso esteja nivelado, para não causar poças de selante ou verniz após a aplicação.
- Catalisar o verniz PU em proporções ou tempo diferente do recomendado pelo fabricante.

OBSERVAÇÃO:

A Decor Colors não se responsabiliza por rejuntas aparentes e piso marcado após a finalização do processo de aplicação de cimento queimado em chão. Não andar sobre a superfície durante o processo de aplicação e secagem.

MANUTENÇÃO EM CHÃO

Indicamos não arrastar móveis, eletrodomésticos e objetos pontiagudos, pois podem causar riscos e marcas no piso. Utilizar feltros ou rodinhas de silicone nas bases dos móveis e cadeiras, para proteger o piso. Para manter o piso sempre saudável, indicamos a aplicação do Selante Decor Colors a cada 1 ano ou menos, dependendo do nível de tráfego de pessoas. Para limpeza utilize detergente neutro, não use abrasivos.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Ficou com alguma dúvida?

Fale com o nosso Serviço de atendimento ao Consumidor **(SAC): (11) 991648-4475** e guarde sempre a nota fiscal da sua tinta para facilitar o atendimento.